

Техническая спецификация Nextone

Тип отделки: финишная многоцветная краска

Название продукта: Nextone

Сфера употребления:

Краска для первичного покрытия (1-й) : 70-80 м²/пл (0.3-0.35 кг/м²)

Спрей Nextone для работы по бетону (2-й) : 15-20 м² /пл (1.3-1.6 кг /м²)

Краска Nextone для завершения отделки (3-й) : 25-30 м² /пл (0.8-1 кг/м²)

Верхний закрепительный слой # 300 (4-й) : 70-80 м²/пл (0.3-0.35 кг/м²)

Единица: 18 Литров / банка

Поверхность: Наружная / внутренняя бетонная / оштукатуренная поверхность / арка / металл

Условия по месту установки

Место установки должно иметь температуру в диапазоне 5-35°C на протяжении не менее 12 часов, а влажность должна быть ниже 80% для достижения лучшего результата.

Условия подготовки структуры поверхности

Структура поверхности должна быть сухой и свободной от грязи, копоти, камней и других загрязнений. Структура также должна быть равномерной и гладкой, ровной относительно стен. Если используемая поверхность ранее была окрашена, зачистить или отшлифовать какую-либо часть стены, где краска отслаивается, пузырится, отваливается или если подверглась обесцвечиванию или другим видам деформации.

(1) Установка сетки: после установки сетки, поверхность стены должна быть высушена в течении как минимум 24 часов. Если какая-либо часть стены изменила цвет, зачистить обесцвеченную часть стены.

(2) Подготовка бетонной поверхности: после нанесения цемента, его необходимо выдержать, по крайней мере 1 месяц, прежде, чем приступить к отделке стен.

Если пенный растворитель или вещество для выдержки бетона остается на поверхности стены, смыть с использованием соответствующих моющих растворов и/или воды пока не останется химических следов. Кроме того, любой зазор или отверстие заполняется шпаклевкой, и какую-либо выступающую часть стены следует отшлифовать до ровной поверхности.

(3) Существующей завершающий этап отделки стен (в случае повторного применения): очистите поверхность стены от грязи, копоти, грибков и плесени. Убедитесь, что не возникнет проблем с адгезионной способностью стены.

Начальные и совместные работы

1. Перед нанесением Nextone, примените краску для первичного покрытия, равномерно распределив по всей площади нанесения.

2. Начертите рисунок, используя сначала строительные фломастеры, а затем используйте малярную ленту над рисунком, чтобы защитить его.

Смешивание продукта для завершающего этапа отделки стены

1. Смешивание: смесь для отделки стен может дать осадок и расслаиваться при хранении и транспортировке. Для обеспечения сохранности цвета, фактуры и вязкости, использовать высокоскоростной вибрационный миксер (450-500 об/мин). Воду не нужно добавлять в это время; однако, если потребуется добавить немного воды в соответствии с условиями работы, убедитесь, что источник воды чистый, а так же, что добавляется не

более 200 мл в каждый контейнер. (Добавление воды может негативно повлиять на вязкость материала и на окраску стен на завершающем этапе отделки).

2. Если используются многочисленные цветовые палитры, не используйте вибрационные миксеры, так как это может нарушить цветовые палитры. Используйте ручной миксер с низкой скоростью или перемешайте деревянной палочкой круговыми движениями.

Применение решений на завершающем этапе отделки стен.

Используя раствор с помощью пульверизатора, применяйте раствор для завершающего этапа отделки стен в горизонтальном или вертикальном направлениях, распыляя равномерно 2-3 раза, достигая приблизительно 1.2 - 1.5 мм в толщину. (Для многочисленных цветовых палитр, используйте спрей под давлением 3.0~5.0 кг/см² на расстоянии около 50-100 см от стены). После опрыскивания, удалите приклеенную ленту и покройте поверхность верхним закрепительным слоем #300 после того, как покрытие высохнет. Как только приложение запущено, отделку стен прекращать не нужно до полного завершения. Если нужно остановить работу, по крайней мере, завершите нанесение финишного напыления в любой части стены, где оно было начато. (Если эта стена была покрыта раствором с помощью спрея отдельно 2 раза или более, это может привести к расхождению по цвету и фактуре).

Эксплуатация

Как только установка будет завершена, убедитесь, что поверхность стены не загрязнена и нет физических повреждений стены с отделкой пока она полностью не высохла. После того, как стена высохнет, продолжайте проявлять осторожность в плане каких-либо физических повреждений или загрязнений, а если часть стены придется ремонтировать, немедленно обратитесь в службу поддержки.

Хранение

1. Хранить продукт вдали от прямых солнечных лучей. Рекомендованная температура для затененной поверхности между 5~25°C. Не хранить более 12 месяцев. После использования, плотно закрыть крышку, чтобы избежать контакта с воздухом.
2. Если пломба на контейнере сломана и крышка была открыта, используйте его как можно скорее для обеспечения качества вязкости материала.

Осторожно

1. Убедитесь, что на месте установки нет никаких опасностей и используйте надлежащие защитное оборудование во время работы (каска, рабочие ботинки, рабочие перчатки и т. д.).
2. Проверить погодные условия перед применением.
3. При наличии любой проблемы, немедленно прекратите применение, решите возникшие проблемы, а затем продолжайте.
4. Убедитесь, что имеется достаточное количество продукта для завершения установки.
5. Покрывать любую часть стены, которая не применяется для защиты от любого нежелательного загрязнения или мусора.